

CA 295

Autosonnenschutzfolie

HP Premium metallisiert



Im Sommer heizt sich der Fahrzeuginnenraum schnell und stark auf, besonders während der Park- und Stauphasen. Hier steuern die Sonnenschutzfolien dem Brutkasten-Effekt wirksam entgegen. Mit einem ansprechenden Design ist die metallisierte CA 295 eine Tönungsfolie für Fahrzeugscheiben, welche Diskretion und Privatsphäre optimal miteinander vereint. Darüber hinaus verfügt sie über die hoch effiziente Eigenschaft Sonnenstrahlung zu reflektieren und Sonnenwärme zu reduzieren.

Technische Daten

*auf Doppelverglasung 4/16-4

3mm
einfach

UV-Übertragung %	>99
Lichtsichtbarkeit %	5
Reflexion aussen/innen %	7/7
Gesamtsonnenenergie reflektiert %	59
Gesamtsonnenenergie reflektiert 2 %*	57
Solarenergie Reflexion %	11
Solarenergie Absorption %	72
Solarenergie Transmission %	17
Reduzierung der Sonnenblendung %	94
g-Wert	0.36
U-Wert	-
Verschattungskoeffizient	-
Materialstärke	60µ

Installationstyp

Externe Anwendung

Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.

Wirkung der Folie (auf 3mm Glas)

Blendschutz

■ ohne Folie
■ mit CA 295 Folie



Sichtbare Lichtreflexion aussen



UV-Schutz



Gesamte reduzierte Strahlung (90°)



0 20 40 60 80 100

Materialaufbau Selbstklebefolie

- „Harte“ Oberflächenveredelung für längere Haltbarkeit und Erleichterung der Fensterreinigung.
- Eingefärbter Polyester ohne optische Verzerrung, mit Metallbeschichtung gegen IR Strahlen.
- Permanent Kleber.
- Eingefärbter Polyester ohne optische Verzerrung.
- PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen.
- Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der Installation.